



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



LOBO REV

• DESCRIPCIÓN:

Producto en pasta de gran rendimiento, formulado a base de copolímeros insaponificables, resistentes a los álcalis y a los agentes atmosféricos. Impermeable al agua de lluvia, permite al mismo tiempo la transpiración de la obra. Proporciona un acabado de textura rugosa, muy duro y de gran belleza.

• APLICACIONES Y USOS:

Especialmente indicado para decoración y protección de fachadas en las que se desee un acabado texturado (rugoso) de gran belleza.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Copolímero insaponificable en dispersión acuosa.

Pigmentos: Pigmentos sólidos a la luz con entendedores que le confieren su gran dureza.

Aditivos: Los necesarios para conferirle sus propiedades especiales.

Acabado: De textura rugosa.

Color: Blanco.

Contenido en sólidos: 80 % (+/-3 %).

***Viscosidad:** 1500-18000 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23° C).

*** PH:** 9,0 (+/-0,3)

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



Rendimiento teórico: 1-2 m²/l (1m²/ Kg). Depende mucho del tipo de grano de la absorción del soporte y del acabado deseado.

Secado: 2-3 horas. Máxima dureza a los 10-12 días de aplicado.

Repintado: 12 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo, esponja, llana, etc.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Agua.

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

• OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura.

La pintura se puede diluir si se quiere modificar el tipo de grano. Si se hace, tener en cuenta que a mayor cantidad de agua el grano es más pequeño y más redondeado, llegando incluso a desaparecer si el agua añadida es excesiva.

• SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad