



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



SHOP PRIMER EPOXI

• DESCRIPCIÓN:

Es un producto de dos componentes para aplicar como primera mano que proporciona una película dura y tenaz, con excelentes resistencias mecánicas y muy buena adherencia sobre sustratos metálicos tanto férricos como no férricos. Tienen pigmentos anticorrosivos que favorecen la adherencia y ayudan a proteger temporalmente frente a la oxidación las superficies en que es aplicada. Aunque puede ser repintado con cualquier tipo de pintura, nuestra recomendación es que se haga con productos de calidad como esmaltes epoxi o poliuretano.

• APLICACIONES Y USOS:

Como primera mano para evitar temporalmente la oxidación de estructuras metálicas de hierro y acero en toda clase de industrias. Como primera mano en todo tipo de superficies de aluminio o galvanizados para favorecer el anclaje de capas posteriores de acabado.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Resinas epoxy catalizadas.

Pigmentos: Óxido de hierro y anticorrosivo exento de cromato.

Acabado: Mate.

Color: Rojo inglés.

Componente A:

Peso específico: 1,38 (+/- 0,05) gr / cc.

Contenido en sólidos: 58% (+/-3 %).

***Viscosidad Ford nº 4:** 25-30 s.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



***Finura:** Máx. 25 micras.

Componente B:

Peso específico: 0,89 (+/- 0,05) gr/cc.

Contenido en sólidos: 25% (+/- 3%).

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.

• **CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:**

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 8-14 m² por litro y mano.

Secado: tacto: 1-2 horas.

Repintado: 2-4 horas.

Pot-life: 4-6 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Disolvente antivel o universal GALPI.

Conservación: Mantener los botes herméticamente cerrados en locales ventilados.

• **OBSERVACIONES:**

Para obtener los mejores resultados, es imprescindible limpiar perfectamente la superficie en que se vaya a aplicar, eliminando restos de pinturas anteriores, grasas, restos de óxidos, etc.

Para aplicar, vaciar el contenido del componente "B" sobre el componente "A", agitar 5 minutos, diluir con el diluyente adecuado y aplicar.

• **SEGURIDAD:**

- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



- Mantener los envases lejos del alcance de los niños.
- Inflamable. Evitar focos de calor.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad